



MIL16 Serisi (MIL-W-16878 / NEMA HP3 & HP4 standardı baz alınarak muadil/alternatif üretim) kablolar, modifiye kopolimer izolasyonlu (teflon) ve yüksek sıcaklığa dayanımlı kablolardır. Her yalıtım tipi, 250 V., 600 V. ve 1000 V. arasındaki değerler için üretilmiştir. MIL16 Serisi kapsamındaki kablolar isteğe göre gümüş ve nikel kaplı iletkenler ile üretilmektedir. Bu kablo sınıfı aynı zamanda max. 260°C ısı dayanımında çalışabilmektedir.

MIL16 KABLO AİLE YAPISI

MILKAB SERİ	*İZOLASYON TİPİ	İZOLASYON SICAKLIĞI	**İLETKEN TİPİ	***İLETKEN SICAKLIĞI	VOLTAJ	KESİT ARALIĞI	SAYFA
MIL16/4	*M-PTFE (Extruded PFA)	+260°C	SCC	+200°C	600 V.	32-10 AWG	2
MIL16/5	*M-PTFE (Extruded PFA)	+260°C	SCC	+200°C	1000 V.	32-8 AWG	3
MIL16/6	*M-PTFE (Extruded PFA)	+260°C	SCC	+200°C	250 V.	32-20 AWG	4
MIL16/11	FEP (Extruded)	+200°C	SCC	+200°C	600 V.	32-8 AWG	5
MIL16/12	FEP (Extruded)	+200°C	SCC	+200°C	1000 V.	32-4 AWG	6
MIL16/13	FEP (Extruded)	+200°C	SCC	+200°C	250 V.	32-20 AWG	7
MIL16/23	*M-PTFE (Extruded PFA)	+260°C	NCC	+250°C	600 V.	32-8 AWG	8
MIL16/25	*M-PTFE (Extruded PFA)	+260°C	NCC	+250°C	1000 V.	32-6 AWG	9
MIL16/27	*M-PTFE (Extruded PFA)	+260°C	NCC	+250°C	250 V.	32-20 AWG	10

* M-PTFE (Modified PTFE) MILKAB tarafından üretilen PTFE alternatifi modifiye kopolimer PFA kablolardır.

** SCC- Gümüş Kaplı Bakır, NCC- Nikel Kaplı Bakır.

*** Kablo ısı dayanımlarında, izolasyon sıcaklığı ve iletken sıcaklıklarından en düşük olan ısı dayanım değeri dikkate alınmalıdır.

MIL16 PARÇA NUMARALANDIRMA VE ÖRNEK KODLAMA

MIL16 / 4 - BCB - 24 - 9

Kablo Tipi	Standart	Kesit(AWG)	Tel Adedi	Tel Kesiti(AWG)	Renk
		Harf AWG Harf AWG	Harf Adet Harf Adet		
		A 32 H 18	A 1 G 37	4-32AWG	0 - Siyah / Black
		B 30 J 16	B 7 H 41	(Detay Tablo Yukarıdadır)	1 - Kahve / Brown
		C 28 K 14	C 10 J 65		2 - Kırmızı / Red
		D 26 L 12	D 16 K 105		3 - Turuncu / Orange
		E 24 M 10	E 19 L 133		4 - Sarı / Yellow
		F 22 N 8			5 - Yeşil / Green
		G 20 P 6			6 - Mavi / Blue
					7 - Mor / Violet
					8 - Gri / Gray
					9 - Beyaz / White



KULLANIM ALANLARI
Askeri ve Ticari;
Kara Platformları
Deniz Platformları
Hava Platformları
İKA, İDA, İHA
Uydu ve Uzay Araçları
Askeri Yer Sistemleri
Radar ve Gözetleme
Güç Sistemleri

Karakteristik Özellikleri

Fiziksel ve Kimyasal

Sürekli çalışma sıcaklığı: Bkz.Sf.1

Zor çalışma ortamlarına mükemmel dayanım

Nem ve UV'ye mükemmel dayanım

Mükemmel Mekanik Dayanım

MIL16/4

PARÇA NO	AWG KESİDİ	TEL BÜKÜM YAPISI (nxd mm)	KESİT ALANI (mm ²)	TEL BÜKÜM ÇAPI (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	MAX DİRENÇ (Ohm / Km)	KABLO AĞIRLIĞI (Kg / Km)
MIL16/4-BAA-X-X	32	1x0,203	0,0314	0,203±0,05	0,74±0,10	544,48	1,14
MIL16/4-BAB-X-X	32	7x0,080	0,034	0,24±0,03	0,76±0,10	557,60	1,21
MIL16/4-BBA-X-X	30	1x0,254	0,049	0,254±0,05	0,76±0,10	347,68	1,31
MIL16/4-BBB-X-X	30	7x0,102	0,057	0,304±0,037	0,81±0,10	328,00	1,50
MIL16/4-BCA-X-X	28	1x0,33	0,085	0,33±0,05	0,84±0,10	218,78	1,77
MIL16/4-BCB-X-X	28	7x0,127	0,089	0,38±0,037	0,89±0,10	208,61	1,95
MIL16/4-(REF)-X-X	28	19x0,080	0,09	0,408±0,02	0,89±0,10	206,97	1,95
MIL16/4-BDA-X-X	26	1x0,41	0,131	0,41±0,05	0,92±0,10	137,43	2,33
MIL16/4-BDB-X-X	26	7x0,160	0,141	0,48±0,037	0,99±0,10	130,22	2,62
MIL16/4-BDE-X-X	26	19x0,102	0,154	0,495±0,050	0,99±0,10	122,34	2,71
MIL16/4-BEA-X-X	24	1x0,51	0,204	0,51±0,05	1,02±0,10	85,94	3,15
MIL16/4-BEB-X-X	24	7x0,203	0,227	0,61±0,037	1,12±0,10	80,36	3,67
MIL16/4-BEE-X-X	24	19x0,127	0,241	0,622±0,050	1,12±0,10	79,70	3,77
MIL16/4-BFA-X-X	22	1x0,64	0,321	0,64±0,05	1,14±0,10	54,12	4,39
MIL16/4-BFB-X-X	22	7x0,254	0,355	0,76±0,037	1,27±0,10	51,17	5,16
MIL16/4-BFE-X-X	22	19x0,160	0,382	0,786±0,062	1,27±0,10	48,54	5,34
MIL16/4-BGA-X-X	20	1x0,81	0,515	0,81±0,05	1,32±0,10	33,78	6,47
MIL16/4-BGB-X-X	20	7x0,320	0,563	0,97±0,037	1,47±0,10	32,18	7,51
MIL16/4-BGE-X-X	20	19x0,203	0,616	0,989±0,062	1,47±0,10	30,10	7,87
MIL16/4-BHA-X-X	18	1x1,02	0,816	1,02±0,05	1,55±0,13	21,39	9,65
MIL16/4-BHB-X-X	18	7x0,404	0,897	1,22±0,037	1,76±0,13	20,21	11,38
MIL16/4-BHE-X-X	18	19x0,254	0,963	1,24±0,07	1,76±0,13	19,00	11,83
MIL16/4-BJE-X-X	16	19x0,287	1,229	1,40±0,08	2,03±0,18	14,89	15,38
MIL16/4-BKE-X-X	14	19x0,361	1,941	1,75±0,11	2,42±0,18	9,45	23,19
MIL16/4-BLE-X-X	12	19x0,455	3,085	2,23±0,11	2,90±0,18	5,94	35,33
MIL16/4-BLG-X-X	12	37x0,320	2,97	2,18±0,12	2,84±0,18	6,46	34,06
MIL16/4-BMG-X-X	10	37x0,404	4,74	2,80±0,14	3,41±0,18	3,90	52,10

Ambalaj



KANGAL



PLASTİK MAKARA



AHŞAP MAKARA



MILBOX



KULLANIM ALANLARI

Askeri ve Ticari;
Kara Platformları
Deniz Platformları
Hava Platformları
İKA, İDA, İHA
Uydu ve Uzay Araçları
Askeri Yer Sistemleri
Radar ve Gözetleme
Güç Sistemleri

Karakteristik Özellikleri

Fiziksel ve Kimyasal

Sürekli çalışma sıcaklığı: Bkz.Sf.1

Zor çalışma ortamlarına mükemmel dayanım

Nem ve UV'ye mükemmel dayanım

Mükemmel Mekanik Dayanım

MIL16/5

PARÇA NO	AWG KESİDİ	TEL BÜKÜM YAPISI (nxd mm)	KESİT ALANI (mm ²)	TEL BÜKÜM ÇAP (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	MAX DİRENÇ (Ohm / Km)	KABLO AĞIRLIĞI (Kg / Km)
MIL16/5-BAA-X-X	32	1x0,203	0,0314	0,203±0,05	0,97±0,10	544,48	1,80
MIL16/5-BAB-X-X	32	7x0,080	0,034	0,24±0,03	1,02±0,10	557,60	1,96
MIL16/5-BBA-X-X	30	1x0,254	0,049	0,254±0,05	1,02±0,10	347,68	2,09
MIL16/5-BBB-X-X	30	7x0,102	0,057	0,304±0,037	1,07±0,10	328,00	2,32
MIL16/5-BCA-X-X	28	1x0,33	0,085	0,33±0,05	1,09±0,10	218,78	2,59
MIL16/5-BCB-X-X	28	7x0,127	0,089	0,38±0,037	1,14±0,10	208,61	2,80
MIL16/5-(REF)-X-X	28	19x0,080	0,09	0,408±0,02	1,14±0,10	206,97	2,81
MIL16/5-BDA-X-X	26	1x0,41	0,131	0,41±0,05	1,17±0,10	137,43	3,21
MIL16/5-BDB-X-X	26	7x0,160	0,141	0,48±0,037	1,25±0,10	130,22	3,60
MIL16/5-BDE-X-X	26	19x0,102	0,154	0,495±0,050	1,25±0,10	122,34	3,69
MIL16/5-BEA-X-X	24	1x0,51	0,204	0,51±0,05	1,27±0,10	85,94	4,12
MIL16/5-BEB-X-X	24	7x0,203	0,227	0,61±0,037	1,37±0,10	80,36	4,72
MIL16/5-BEE-X-X	24	19x0,127	0,241	0,622±0,050	1,37±0,10	79,70	4,82
MIL16/5-BFA-X-X	22	1x0,64	0,321	0,64±0,05	1,41±0,10	54,12	5,56
MIL16/5-BFB-X-X	22	7x0,254	0,355	0,76±0,037	1,53±0,10	51,17	6,38
MIL16/5-BFE-X-X	22	19x0,160	0,382	0,786±0,062	1,53±0,10	48,54	6,57
MIL16/5-BGA-X-X	20	1x0,81	0,515	0,81±0,05	1,58±0,10	33,78	7,74
MIL16/5-BGB-X-X	20	7x0,320	0,563	0,97±0,037	1,73±0,10	32,18	8,91
MIL16/5-BGE-X-X	20	19x0,203	0,616	0,989±0,062	1,73±0,10	30,10	9,27
MIL16/5-BHA-X-X	18	1x1,02	0,816	1,02±0,05	1,81±0,13	21,39	11,12
MIL16/5-BHB-X-X	18	7x0,404	0,897	1,22±0,037	2,01±0,13	20,21	12,97
MIL16/5-BHE-X-X	18	19x0,254	0,963	1,24±0,07	2,01±0,13	19,00	13,42
MIL16/5-BJA-X-X	16	1x1,29	1,306	1,29±0,05	2,11±0,15	13,45	16,46
MIL16/5-BJE-X-X	16	19x0,287	1,229	1,40±0,08	2,26±0,15	14,89	17,04
MIL16/5-BKE-X-X	14	19x0,361	1,941	1,75±0,11	2,70±0,21	9,45	25,61
MIL16/5-BLE-X-X	12	19x0,455	3,085	2,23±0,11	3,18±0,21	5,94	38,21
MIL16/5-BLG-X-X	12	37x0,320	2,97	2,13±0,16	3,13±0,20	6,20	36,83
MIL16/5-BMG-X-X	10	37x0,404	4,74	2,80±0,14	3,69±0,21	3,90	55,46
MIL16/5-BNL-X-X	8	133x0,288	8,6	4,20±0,19	5,31±0,26	2,16	106,52

Ambalaj



KANGAL



PLASTİK MAKARA



AHŞAP MAKARA



MILBOX




	KULLANIM ALANLARI Askeri ve Ticari; Kara Platformları Deniz Platformları Hava Platformları İKA, İDA, İHA Uydu ve Uzay Araçları Askeri Yer Sistemleri Radar ve Gözetleme Güç Sistemleri
Karakteristik Özellikleri Fiziksel ve Kimyasal Sürekli çalışma sıcaklığı: Bkz.Sf.1 Zor çalışma ortamlarına mükemmel dayanım Nem ve UV'ye mükemmel dayanım Mükemmel Mekanik Dayanım	

MIL16/6

PARÇA NO	AWG KESİDİ	TEL BÜKÜM YAPISI (nxd mm)	KESİT ALANI (mm ²)	TEL BÜKÜM ÇAP (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	MAX DİRENÇ (Ohm / Km)	KABLO AĞIRLIĞI (Kg / Km)
MIL16/6-BAA-X-X	32	1x0,203	0,0314	0,203±0,05	0,49±0,08	544,48	0,62
MIL16/6-BAB-X-X	32	7x0,080	0,034	0,24±0,03	0,56±0,05	557,60	0,76
MIL16/6-BBA-X-X	30	1x0,254	0,049	0,254±0,05	0,56±0,05	347,68	0,87
MIL16/6-BBB-X-X	30	7x0,102	0,057	0,304±0,037	0,61±0,05	328,00	1,02
MIL16/6-BCA-X-X	28	1x0,33	0,085	0,33±0,05	0,64±0,05	218,78	1,27
MIL16/6-BCB-X-X	28	7x0,127	0,089	0,38±0,037	0,69±0,05	208,61	1,41
MIL16/6-(REF)-X-X	28	19x0,080	0,09	0,408±0,02	0,69±0,05	206,97	1,42
MIL16/6-BDA-X-X	26	1x0,41	0,131	0,41±0,05	0,71±0,05	137,43	1,75
MIL16/6-BDB-X-X	26	7x0,160	0,141	0,48±0,037	0,79±0,05	130,22	2,02
MIL16/6-BDE-X-X	26	19x0,102	0,154	0,495±0,050	0,79±0,05	122,34	2,11
MIL16/6-BEB-X-X	24	7x0,203	0,227	0,61±0,037	0,92±0,05	80,36	2,98
MIL16/6-BEE-X-X	24	19x0,127	0,241	0,622±0,050	0,92±0,05	79,70	3,08
MIL16/6-BFB-X-X	22	7x0,254	0,355	0,76±0,037	1,07±0,05	51,17	4,37
MIL16/6-BFE-X-X	22	19x0,160	0,382	0,786±0,062	1,07±0,05	48,54	4,55
MIL16/6-BGB-X-X	20	7x0,320	0,563	0,97±0,037	1,27±0,05	32,18	6,58
MIL16/6-BGE-X-X	20	19x0,203	0,616	0,989±0,062	1,27±0,05	30,10	6,94

Ambalaj



KANGAL



PLASTİK
MAKARA



AHŞAP
MAKARA



MILBOX



KULLANIM ALANLARI

Askeri ve Ticari;
Kara Platformları
Deniz Platformları
Hava Platformları
İKA, İDA, İHA
Uydu ve Uzay Araçları
Askeri Yer Sistemleri
Radar ve Gözetleme
Güç Sistemleri

Karakteristik Özellikleri

Fiziksel ve Kimyasal

Sürekli çalışma sıcaklığı: Bkz.Sf.1

Zor çalışma ortamlarına mükemmel dayanım

Nem ve UV'ye mükemmel dayanım

Mükemmel Mekanik Dayanım

MIL16/11

PARÇA NO	AWG KESİDİ	TEL BÜKÜM YAPISI (nxd mm)	KESİT ALANI (mm ²)	TEL BÜKÜM ÇAPI (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	MAX DİRENÇ (Ohm / Km)	KABLO AĞIRLIĞI (Kg / Km)
MIL16/11-BAA-X-X	32	1x0,203	0,0314	0,203±0,05	0,71±0,10	544,48	1,07
MIL16/11-BAB-X-X	32	7x0,080	0,034	0,24±0,03	0,76±0,10	557,60	1,21
MIL16/11-BBA-X-X	30	1x0,254	0,049	0,254±0,05	0,76±0,10	347,68	1,31
MIL16/11-BBB-X-X	30	7x0,102	0,057	0,304±0,037	0,81±0,10	328,00	1,50
MIL16/11-BCA-X-X	28	1x0,33	0,085	0,33±0,05	0,84±0,10	218,78	1,77
MIL16/11-BCB-X-X	28	7x0,127	0,089	0,38±0,037	0,89±0,10	208,61	1,95
MIL16/11-BCE-X-X	28	19x0,08	0,09	0,37±0,06	0,89±0,10	206,97	1,95
MIL16/11-BDA-X-X	26	1x0,41	0,131	0,41±0,05	0,92±0,10	137,43	2,33
MIL16/11-BDB-X-X	26	7x0,160	0,141	0,48±0,037	0,99±0,10	130,22	2,62
MIL16/11-BDE-X-X	26	19x0,102	0,154	0,495±0,050	1,01±0,10	122,34	2,71
MIL16/11-BEA-X-X	24	1x0,51	0,204	0,51±0,05	1,02±0,10	85,94	3,15
MIL16/11-BEB-X-X	24	7x0,203	0,227	0,61±0,037	1,12±0,10	80,36	3,67
MIL16/11-BEE-X-X	24	19x0,127	0,241	0,622±0,050	1,12±0,10	79,70	3,77
MIL16/11-BFA-X-X	22	1x0,64	0,321	0,64±0,05	1,17±0,10	54,12	4,47
MIL16/11-BFB-X-X	22	7x0,254	0,355	0,76±0,037	1,27±0,10	51,17	5,16
MIL16/11-BFE-X-X	22	19x0,160	0,382	0,786±0,062	1,27±0,10	48,54	5,34
MIL16/11-BGA-X-X	20	1x0,81	0,515	0,81±0,05	1,32±0,10	33,78	6,47
MIL16/11-BGB-X-X	20	7x0,320	0,563	0,97±0,037	1,47±0,10	32,18	7,51
MIL16/11-BGE-X-X	20	19x0,203	0,616	0,989±0,062	1,47±0,10	30,10	7,87
MIL16/11-BHA-X-X	18	1x1,02	0,823	1,02±0,03	1,55±0,13	21,39	9,70
MIL16/11-BHB-X-X	18	7x0,404	0,897	1,22±0,037	1,76±0,13	20,21	11,38
MIL16/11-BHE-X-X	18	19x0,254	0,963	1,24±0,07	1,76±0,13	19,00	11,83
MIL16/11-BJA-X-X	16	1x1,29	1,303	1,29±0,03	1,88±0,18	13,45	14,90
MIL16/11-BJE-X-X	16	19x0,287	1,229	1,40±0,08	2,03±0,18	14,89	15,38
MIL16/11-BKE-X-X	14	19x0,361	1,941	1,75±0,11	2,42±0,18	9,45	23,19
MIL16/11-BLE-X-X	12	19x0,455	3,085	2,23±0,11	2,90±0,18	5,94	35,33
MIL16/11-BLG-X-X	12	37x0,320	2,97	2,13±0,16	2,84±0,18	6,20	34,00
MIL16/11-BMG-X-X	10	37x0,404	4,74	2,80±0,14	3,41±0,18	3,90	52,10
MIL16/11-BNL-X-X	8	133x0,288	8,6	4,20±0,19	4,88±0,18	2,16	99,12

Ambalaj



KANGAL



PLASTİK MAKARA



AHŞAP MAKARA



MILBOX



KULLANIM ALANLARI

Askeri ve Ticari;
Kara Platformları
Deniz Platformları
Hava Platformları
İKA, İDA, İHA
Uydu ve Uzay Araçları
Askeri Yer Sistemleri
Radar ve Gözetleme
Güç Sistemleri

Karakteristik Özellikleri

Fiziksel ve Kimyasal

Sürekli çalışma sıcaklığı: Bkz.Sf.1

Zor çalışma ortamlarına mükemmel dayanım

Nem ve UV'ye mükemmel dayanım

Mükemmel Mekanik Dayanım

PARÇA NO	AWG KESİDİ	TEL BÜKÜM YAPISI (nxd mm)	KESİT ALANI (mm ²)	TEL BÜKÜM ÇAP (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	MAX DİRENÇ (Ohm / Km)	KABLO AĞIRLIĞI (Kg / Km)
MIL16/12-BAA-X-X	32	1x0,203	0,0314	0,203±0,05	0,94±0,10	544,48	1,07
MIL16/12-BAB-X-X	32	7x0,080	0,034	0,24±0,03	0,99±0,10	557,60	1,89
MIL16/12-BBA-X-X	30	1x0,254	0,049	0,254±0,05	1,02±0,10	347,68	2,09
MIL16/12-BBB-X-X	30	7x0,102	0,057	0,304±0,037	1,07±0,10	328,00	2,32
MIL16/12-BCA-X-X	28	1x0,33	0,085	0,33±0,05	1,09±0,10	218,78	2,59
MIL16/12-BCB-X-X	28	7x0,127	0,09	0,38±0,037	1,14±0,10	208,61	2,81
MIL16/12-BCE-X-X	28	19x0,08	0,09	0,37±0,06	1,14±0,10	206,97	2,81
MIL16/12-BDA-X-X	26	1x0,41	0,131	0,41±0,05	1,17±0,10	137,43	3,21
MIL16/12-BDB-X-X	26	7x0,160	0,141	0,48±0,037	1,25±0,10	130,22	3,60
MIL16/12-BDE-X-X	26	19x0,102	0,154	0,495±0,050	1,25±0,10	122,34	3,69
MIL16/12-BEA-X-X	24	1x0,51	0,204	0,51±0,05	1,27±0,10	85,94	4,12
MIL16/12-BEB-X-X	24	7x0,203	0,227	0,61±0,037	1,37±0,10	80,36	4,72
MIL16/12-BEE-X-X	24	19x0,127	0,241	0,622±0,050	1,37±0,10	79,70	4,82
MIL16/12-BFA-X-X	22	1x0,64	0,321	0,64±0,05	1,41±0,10	54,12	5,56
MIL16/12-BFB-X-X	22	7x0,254	0,355	0,76±0,037	1,53±0,10	51,17	6,38
MIL16/12-BFE-X-X	22	19x0,160	0,382	0,786±0,062	1,53±0,10	48,54	6,57
MIL16/12-BGA-X-X	20	1x0,81	0,515	0,81±0,05	1,58±0,10	33,78	7,74
MIL16/12-BGB-X-X	20	7x0,320	0,563	0,97±0,037	1,73±0,10	32,18	8,91
MIL16/12-BGE-X-X	20	19x0,203	0,616	0,989±0,062	1,73±0,10	30,10	9,27
MIL16/12-BHA-X-X	18	1x1,02	0,823	1,02±0,03	1,81±0,13	21,39	11,14
MIL16/12-BHB-X-X	18	7x0,404	0,897	1,22±0,037	2,01±0,13	20,21	12,97
MIL16/12-BHE-X-X	18	19x0,254	0,963	1,24±0,07	2,01±0,13	19,00	13,42
MIL16/12-BJA-X-X	16	1x1,29	1,303	1,29±0,03	2,11±0,15	13,45	16,44
MIL16/12-BJE-X-X	16	19x0,287	1,229	1,40±0,08	2,26±0,15	14,89	17,04
MIL16/12-BKE-X-X	14	19x0,361	1,941	1,75±0,11	2,70±0,21	9,45	25,61
MIL16/12-BLE-X-X	12	19x0,455	3,085	2,23±0,11	3,18±0,21	5,94	38,21
MIL16/12-BLG-X-X	12	37x0,320	2,97	2,13±0,16	3,13±0,21	6,20	36,83
MIL16/12-BMG-X-X	10	37x0,404	4,74	2,80±0,14	3,69±0,21	3,90	55,46
MIL16/12-BNL-X-X	8	133x0,288	8,6	4,20±0,19	5,31±0,26	2,16	106,52
MIL16/12-BPL-X-X	6	133x0,361	13,59	5,27±0,24	7,46±0,20	1,37	187,07
MIL16/12-BRL-X-X	4	133x0,455	21,61	6,66±0,30	9,12±0,26	0,87	281,78

Ambalaj



KANGAL



PLASTİK MAKARA



AHŞAP MAKARA



MILBOX



KULLANIM ALANLARI
Askeri ve Ticari;
Kara Platformları
Deniz Platformları
Hava Platformları
İKA, İDA, İHA
Uydu ve Uzay Araçları
Askeri Yer Sistemleri
Radar ve Gözetleme
Güç Sistemleri

Karakteristik Özellikleri

Fiziksel ve Kimyasal

Sürekli çalışma sıcaklığı: Bkz.Sf.1

Zor çalışma ortamlarına mükemmel dayanım

Nem ve UV'ye mükemmel dayanım

Mükemmel Mekanik Dayanım

MIL16/13

PARÇA NO	AWG KESİDİ	TEL BÜKÜM YAPISI (nxd mm)	KESİT ALANI (mm ²)	TEL BÜKÜM ÇAP (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	MAX DİRENÇ (Ohm / Km)	KABLO AĞIRLIĞI (Kg / Km)
MIL16/13-BAA-X-X	32	1x0,203	0,0314	0,203±0,05	0,51±0,05	544,48	0,65
MIL16/13-BAB-X-X	32	7x0,080	0,034	0,24±0,03	0,56±0,05	557,60	0,76
MIL16/13-BBA-X-X	30	1x0,254	0,049	0,254±0,05	0,56±0,05	347,68	0,87
MIL16/13-BBB-X-X	30	7x0,102	0,057	0,304±0,037	0,61±0,05	328,00	1,02
MIL16/13-BCA-X-X	28	1x0,33	0,085	0,33±0,05	0,64±0,05	218,78	1,27
MIL16/13-BCB-X-X	28	7x0,127	0,089	0,38±0,037	0,69±0,05	208,61	1,41
MIL16/13-BCE-X-X	28	19x0,08	0,09	0,37±0,06	0,69±0,05	206,97	1,42
MIL16/13-BDA-X-X	26	1x0,41	0,131	0,41±0,05	0,71±0,05	137,43	1,75
MIL16/13-BDB-X-X	26	7x0,160	0,141	0,48±0,037	0,79±0,05	130,22	2,02
MIL16/13-BDE-X-X	26	19x0,102	0,154	0,495±0,050	0,80±0,05	122,34	2,11
MIL16/13-BEA-X-X	24	1x0,51	0,204	0,51±0,05	0,81±0,05	85,94	4,12
MIL16/13-BEB-X-X	24	7x0,203	0,227	0,61±0,037	0,92±0,05	80,36	2,98
MIL16/13-BEE-X-X	24	19x0,127	0,241	0,622±0,050	0,92±0,05	79,70	3,08
MIL16/13-BFA-X-X	22	1x0,64	0,321	0,64±0,05	0,96±0,05	54,12	5,56
MIL16/13-BFB-X-X	22	7x0,254	0,355	0,76±0,037	1,07±0,05	51,17	4,37
MIL16/13-BFE-X-X	22	19x0,160	0,382	0,786±0,062	1,07±0,05	48,54	4,55
MIL16/13-BGA-X-X	20	1x0,81	0,515	0,81±0,05	1,12±0,05	33,78	7,74
MIL16/13-BGB-X-X	20	7x0,320	0,563	0,97±0,037	1,27±0,05	32,18	6,58
MIL16/13-BGE-X-X	20	19x0,203	0,616	0,989±0,062	1,27±0,05	30,10	6,94

Ambalaj



KANGAL



PLASTİK MAKARA



AHŞAP MAKARA



MILBOX



KULLANIM ALANLARI
Askeri ve Ticari;
Kara Platformları
Deniz Platformları
Hava Platformları
İKA, İDA, İHA
Uydu ve Uzay Araçları
Askeri Yer Sistemleri
Radar ve Gözetleme
Güç Sistemleri

Karakteristik Özellikleri

Fiziksel ve Kimyasal

Sürekli çalışma sıcaklığı: Bkz.Sf.1

Zor çalışma ortamlarına mükemmel dayanım

Nem ve UV'ye mükemmel dayanım

Mükemmel Mekanik Dayanım

MIL16/23

PARÇA NO	AWG KESİDİ	TEL BÜKÜM YAPISI (nxd mm)	KESİT ALANI (mm ²)	TEL BÜKÜM ÇAP (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	MAX DİRENÇ (Ohm / Km)	KABLO AĞIRLIĞI (Kg / Km)
MIL16/23-BAA-X-X	32	1x0,203	0,0314	0,203±0,05	0,49±0,08	580,00	0,62
MIL16/23-BBA-X-X	30	1x0,254	0,049	0,254±0,05	0,56±0,05	360,00	0,87
MIL16/23-BBB-X-X	30	7x0,102	0,057	0,304±0,037	0,61±0,05	360,00	1,02
MIL16/23-BCA-X-X	28	1x0,33	0,085	0,33±0,05	0,64±0,05	227,63	1,27
MIL16/23-BCB-X-X	28	7x0,127	0,089	0,38±0,037	0,69±0,05	221,73	1,41
MIL16/23-(REF)-X-X	28	19x0,080	0,09	0,408±0,02	0,69±0,05	227,30	1,42
MIL16/23-BDA-X-X	26	1x0,41	0,131	0,41±0,05	0,71±0,05	143,00	1,75
MIL16/23-BDB-X-X	26	7x0,160	0,141	0,48±0,037	0,79±0,05	138,42	2,02
MIL16/23-BDE-X-X	26	19x0,102	0,154	0,495±0,050	0,79±0,05	134,48	2,11
MIL16/23-BEA-X-X	24	1x0,511	0,204	0,511±0,015	0,81±0,05	89,54	2,51
MIL16/23-BEB-X-X	24	7x0,203	0,227	0,61±0,037	0,92±0,05	85,28	2,98
MIL16/23-BEE-X-X	24	19x0,127	0,241	0,622±0,050	0,92±0,05	82,66	3,08
MIL16/23-BFA-X-X	22	1x0,643	0,321	0,643±0,02	0,95±0,05	56,42	3,72
MIL16/23-BFB-X-X	22	7x0,254	0,355	0,76±0,037	1,07±0,05	53,14	4,37
MIL16/23-BFE-X-X	22	19x0,160	0,382	0,786±0,062	1,07±0,05	51,50	4,55
MIL16/23-BGA-X-X	20	1x 0,813	0,515	0,813±0,02	1,11±0,05	35,42	5,65
MIL16/23-BGB-X-X	20	7x0,320	0,563	0,97±0,037	1,27±0,05	33,46	6,58
MIL16/23-BGE-X-X	20	19x0,203	0,616	0,989±0,062	1,27±0,05	31,75	6,94

Ambalaj



KANGAL



PLASTİK MAKARA



AHŞAP MAKARA



MILBOX



KULLANIM ALANLARI

Askeri ve Ticari;
Kara Platformları
Deniz Platformları
Hava Platformları
İKA, İDA, İHA
Uydu ve Uzay Araçları
Askeri Yer Sistemleri
Radar ve Gözetleme
Güç Sistemleri

Karakteristik Özellikleri

Fiziksel ve Kimyasal

Sürekli çalışma sıcaklığı: Bkz.Sf.1

Zor çalışma ortamlarına mükemmel dayanım

Nem ve UV'ye mükemmel dayanım

Mükemmel Mekanik Dayanım

MIL16/25

PARÇA NO	AWG KESİDİ	TEL BÜKÜM YAPISI (nxd mm)	KESİT ALANI (mm ²)	TEL BÜKÜM ÇAP (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	MAX DİRENÇ (Ohm / Km)	KABLO AĞIRLIĞI (Kg / Km)
MIL16/25-BAA-X-X	32	1x0,203	0,0314	0,203±0,05	0,74±0,10	580,00	1,14
MIL16/25-BBA-X-X	30	1x0,254	0,049	0,254±0,05	0,76±0,10	360,00	1,31
MIL16/25-BBB-X-X	30	7x0,102	0,057	0,304±0,037	0,81±0,10	360,00	1,50
MIL16/25-BCA-X-X	28	1x0,33	0,085	0,33±0,05	0,84±0,10	227,63	1,77
MIL16/25-BCB-X-X	28	7x0,127	0,089	0,38±0,037	0,89±0,10	221,73	1,95
MIL16/25-(REF)-X-X	28	19x0,080	0,09	0,408±0,02	0,89±0,10	227,30	1,95
MIL16/25-BDA-X-X	26	1x0,41	0,131	0,41±0,05	0,92±0,10	143,00	2,33
MIL16/25-BDB-X-X	26	7x0,160	0,141	0,48±0,037	0,99±0,10	138,42	2,62
MIL16/25-BDE-X-X	26	19x0,102	0,154	0,495±0,050	0,99±0,10	134,48	2,71
MIL16/25-BEA-X-X	24	1x0,51	0,204	0,51±0,05	1,02±0,10	89,54	3,15
MIL16/25-BEB-X-X	24	7x0,203	0,227	0,61±0,037	1,12±0,10	85,28	3,67
MIL16/25-BEE-X-X	24	19x0,127	0,241	0,622±0,050	1,12±0,10	82,66	3,77
MIL16/25-BFA-X-X	22	1x0,64	0,321	0,64±0,05	1,14±0,10	56,42	4,39
MIL16/25-BFB-X-X	22	7x0,254	0,355	0,76±0,037	1,27±0,10	53,14	5,16
MIL16/25-BFE-X-X	22	19x0,160	0,382	0,786±0,062	1,27±0,10	51,50	5,34
MIL16/25-BGA-X-X	20	1x0,81	0,515	0,81±0,05	1,32±0,10	35,42	6,47
MIL16/25-BGB-X-X	20	7x0,320	0,563	0,97±0,037	1,47±0,10	33,46	7,51
MIL16/25-BGE-X-X	20	19x0,203	0,616	0,989±0,062	1,47±0,10	31,75	7,87
MIL16/25-BHA-X-X	18	1x1,02	0,816	1,02±0,05	1,55±0,13	22,27	9,65
MIL16/25-BHB-X-X	18	7x0,404	0,897	1,22±0,037	1,76±0,13	21,06	11,38
MIL16/25-BHE-X-X	18	19x0,254	0,963	1,24±0,07	1,76±0,13	19,78	11,83
MIL16/25-BJA-X-X	16	1x1,29	1,303	1,29±0,04	1,88±0,18	14,00	14,90
MIL16/25-BJE-X-X	16	19x0,287	1,229	1,40±0,08	2,03±0,18	15,51	15,38
MIL16/25-BKE-X-X	14	19x0,361	1,941	1,75±0,11	2,42±0,18	9,81	23,19
MIL16/25-BLE-X-X	12	19x0,455	3,085	2,23±0,11	2,90±0,18	6,17	35,33
MIL16/25-BLG-X-X	12	37x0,320	2,97	2,18±0,12	2,84±0,18	6,46	34,06
MIL16/25-BMG-X-X	10	37x0,404	4,74	2,80±0,14	3,41±0,18	4,07	52,10

Ambalaj



KANGAL



PLASTİK MAKARA



AHŞAP MAKARA



MILBOX



KULLANIM ALANLARI

Askeri ve Ticari;
Kara Platformları
Deniz Platformları
Hava Platformları
İKA, İDA, İHA
Uydu ve Uzay Araçları
Askeri Yer Sistemleri
Radar ve Gözetleme
Güç Sistemleri

Karakteristik Özellikleri

Fiziksel ve Kimyasal

Sürekli çalışma sıcaklığı: Bkz.Sf.1

Zor çalışma ortamlarına mükemmel dayanım

Nem ve UV'ye mükemmel dayanım

Mükemmel Mekanik Dayanım

MIL16/27

PARÇA NO	AWG KESİDİ	TEL BÜKÜM YAPISI (nxd mm)	KESİT ALANI (mm ²)	TEL BÜKÜM ÇAPI (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	MAX DİRENÇ (Ohm / Km)	KABLO AĞIRLIĞI (Kg / Km)
MIL16/27-BAA-X-X	32	1x0,203	0,0314	0,203±0,05	0,97±0,10	580,00	1,80
MIL16/27-BBA-X-X	30	1x0,254	0,049	0,254±0,05	1,02±0,10	360,00	2,09
MIL16/27-BBB-X-X	30	7x0,102	0,057	0,304±0,037	1,07±0,10	360,00	2,32
MIL16/27-BCA-X-X	28	1x0,33	0,085	0,33±0,05	1,09±0,10	227,63	2,59
MIL16/27-BCB-X-X	28	7x0,127	0,089	0,38±0,037	1,14±0,10	221,73	2,80
MIL16/27-(REF)-X-X	28	19x0,080	0,09	0,408±0,02	1,14±0,10	227,30	2,81
MIL16/27-BDA-X-X	26	1x0,41	0,131	0,41±0,05	1,17±0,10	143,00	3,21
MIL16/27-BDB-X-X	26	7x0,160	0,141	0,48±0,037	1,25±0,10	138,42	3,60
MIL16/27-BDE-X-X	26	19x0,102	0,154	0,495±0,050	1,25±0,10	134,48	3,69
MIL16/27-BEA-X-X	24	1x0,51	0,204	0,51±0,05	1,27±0,10	89,54	4,12
MIL16/27-BEB-X-X	24	7x0,203	0,227	0,61±0,037	1,37±0,10	85,28	4,72
MIL16/27-BEE-X-X	24	19x0,127	0,241	0,622±0,050	1,37±0,10	82,66	4,82
MIL16/27-BFA-X-X	22	1x0,64	0,321	0,64±0,05	1,41±0,10	56,42	5,56
MIL16/27-BFB-X-X	22	7x0,254	0,355	0,76±0,037	1,53±0,10	53,14	6,38
MIL16/27-BFE-X-X	22	19x0,160	0,382	0,786±0,062	1,53±0,10	51,50	6,57
MIL16/27-BGA-X-X	20	1x0,81	0,515	0,81±0,05	1,58±0,10	35,42	7,74
MIL16/27-BGB-X-X	20	7x0,320	0,563	0,97±0,037	1,73±0,10	33,46	8,91
MIL16/27-BGE-X-X	20	19x0,203	0,616	0,989±0,062	1,73±0,10	31,75	9,27
MIL16/27-BHA-X-X	18	1x1,02	0,816	1,02±0,05	1,81±0,13	22,27	11,12
MIL16/27-BHB-X-X	18	7x0,404	0,897	1,22±0,037	2,01±0,13	21,06	12,97
MIL16/27-BHE-X-X	18	19x0,254	0,963	1,24±0,07	2,01±0,13	19,78	13,42
MIL16/27-BJA-X-X	16	1x1,29	1,306	1,29±0,05	2,11±0,15	14,00	16,46
MIL16/27-BJE-X-X	16	19x0,287	1,229	1,40±0,08	2,26±0,15	15,51	17,04
MIL16/27-BKE-X-X	14	19x0,361	1,941	1,75±0,11	2,70±0,21	9,81	25,61
MIL16/27-BLE-X-X	12	19x0,455	3,085	2,23±0,11	3,18±0,21	6,17	38,21
MIL16/27-BLG-X-X	12	37x0,320	2,97	2,13±0,16	2,84±0,18	6,46	34,06
MIL16/27-BMG-X-X	10	37x0,404	4,74	2,80±0,14	3,69±0,21	4,07	55,46
MIL16/27-BNL-X-X	8	133x0,288	8,6	4,20±0,19	5,31±0,26	2,26	106,52
MIL16/27-BPL-X-X	6	133x0,361	13,6	5,13±0,43	7,45±0,19	1,43	186,90
MIL16/27-BRL-X-X	4	133x0,455	21,61	6,756±0,28	9,12±0,25	0,90	287,90

Ambalaj



KANGAL



PLASTİK MAKARA



AHŞAP MAKARA



MILBOX